



FIXATIEF MAX 250

OP POLYSILOXAAN GEBASEERD DRINGEND ACRYL FIXATIEF

BESCHRIJVING

Waterige dispersie van acrylfixatief, met superieure penetratie in de ondergrond en zeer ademend. Aan te brengen als eerste laag in elke applicatiemethode van de **ReveCork Max** of **Zeramic Extrem Max**. productlijnen.

Fixative Max 250 is vooral geschikt voor het herstellen van ondergronden waar sprake is van capillaire vochtigheid of problemen met zoutafzetting. **Fixative Max 250** zal de ondergrond uitharden en afdichten, waardoor een identieke absorptie door de gehele bekleding wordt verkregen en deze een ademend vermogen krijgt.

Het kan worden aangebracht met een kwast, roller of airless spuitpistool.

TECHNISCHE KENMERKEN

- **Uiterlijk:** doorschijnend witachtig. • **Dichtheid:** $0,94 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$. •
- **Verwerkingstemperatuur:** Tussen 1°C en 50°C • **Opbrengst:** Tussen 0,150 en 0,175 Kg./m². • **Verdunning:** 5 delen water op 1 deel product. • **Potlife:** nadat het water is toegevoegd, 7 dagen • **Handdroog:** ongeveer 120 minuten voor temperaturen tussen $18\text{-}20^{\circ}\text{C}$ (afhankelijk van afhankelijk van de laagdikte) • **Totale droging:** Van 36 tot 48 uur voor zuigende ondergronden. •
- **Applicatiemethode:** Roller of kwast.

VERPAKKING EN OPBRENGST

Fixatief Max 250 is verkrijgbaar in 15l. en 4l. pakken

VOORZORGSMATREGELEN

Fixatief 250 mag niet langer dan 1 jaar worden bewaard, op voorwaarde dat er correct mee wordt omgegaan en directe blootstelling aan zon, vorst, vochtigheid ... wordt vermeden.

Lege containers moeten worden gedeponneerd op schone punten of op plaatsen die klaar zijn voor afval. De Europese milieuregelgeving moet worden nageleefd.