



Fixatief 500

Waterig fixatief voor poreuze en niet-poreuze dragers

BESCHRIJVING

Multi-hechtend waterig fixeermiddel voor poreuze en niet-poreuze ondergronden, met een schuurpapierachtige textuur.

Ideaal product om compatibele steunen te maken zoals:

- Glasmortels
- Tegelmortels
- Verglaasde mortels
- Rubbers-thermische isolatoren

Geschikt voor elke poreuze en niet-poreuze ondergrond die in de bouw wordt gebruikt, zowel op verticale als horizontale oppervlakken.

Voor buiten- of binnengebruik kan het worden aangebracht met een kwast, roller of airless.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Afwerking: semi-mat
- Kleur: grijsachtig wit
- Soortelijk gewicht: 1,2 g/cm³
- Theoretisch rendement: Tussen 0,15l. en 0,2l. /m²
- Drogen: bij aanraking 45 minuten, totale droging 8 uur
- Levensduur mengsel: niet aanwezig
- Overschilderintervallen bij 230C: minimaal 2 uur

VERPAKKING

Fixatief 500 wordt geleverd in containers van 4 liter. en 15l.



TOEPASSINGEN

Basisprimer, voor de voorbereiding van niet-poreuze keramische dragers zoals glas, tegels, porselein, membranen, rubber, enz., voor de daaropvolgende toepassing van ReveCork- en ZERAMIC Extrem-producten.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Bij nieuwe dragers wordt deze grondig gereinigd, waarbij alle sporen van vuil of vet worden verwijderd voordat wordt overgegaan tot het aanbrengen van Fixative 500 fixatief.
- Bij onderhoud of herschilderde dragers moet de drager gestraald worden met water onder druk (150 bar) of fijnzandstralen (afhankelijk van de drager). Zodra de ondergrond droog of gestofzuigd is, wordt het Fixative-500 fixeermiddel aangebracht.

In beide gevallen zullen de droogtijden gerespecteerd worden.

VOORZORGSMATREGELEN

Fixatief 500 mag niet langer dan 1 jaar worden bewaard, op voorwaarde dat het correct is behandeld en directe blootstelling aan de zon, vorst, vochtigheid... wordt vermeden.

Lege containers moeten op schone of geprepareerde punten worden gedeponed.

Moet de Europese milieuregelgeving respecteren.